

TYTAN PROFESSIONAL Peisforsegler 150

280 ml svart



10050650

Chimney Sealer er en brannsikker masse på vann-glass-basis for tetting av sprekker, hull og hulrom i skorsteiner, komfyrer og rister. Den inneholder glassfiber, noe som øker gasstettheten og sikrer at tetningsmassen ikke krymper eller utvider seg etter herding. Den har meget god vedheft til metall, murstein og betong, og påvirkes ikke av temperatursvingninger.



FORDELER

- motstandsdyktig mot høye temperaturer opp til +1500 °C
- motstandsdyktig mot direkte flamme
- krymper eller sprekker ikke
- god vedheft til en lang rekke byggematerialer

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

- tetting av sprekker, spalter og hulrom i røykrør
- tetting av skorsteinerkomfyrer, rister
- installasjon av komfyrer og griller
- reparasjon av bygningsdelar og tekniske komponenter som har vært utsatt for brann

TEKNISKE DATA

Uherdet - testet ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi
Tetthet (ISO 2811-1) [g/ml].	1,90 - 1,94
Huddannelsestid [min]	5 - 20
Driftstid [min]	5 - 10
Herdehastighet [mm/24 timer].	2 - 3
Herdet - testet etter 4 uker ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi

1/4

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



Temperaturbestandighet [°C]	<=1500
Betingelser for anvendelse	Verdi
Temperatur på underlaget [°C]	+5 - +40
Emballasjetemperatur [°C]	+5 - +25
Brukstemperatur [°C]	+5 - +40

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av overflate

- Overflatene som skal limes, skal være rene og tørre (ikke matte), fri for støv, rust, løse biter av gammel fugemasse, fri for fett, olje og maling og andre forurensninger som reduserer vedheftingen av fugemassen.
- For å unngå forurensning rundt fugen og for å opprettholde en jevn linje, skal det brukes klebebånd som skal fjernes umiddelbart etter at fugemassen er behandlet.

Klargjøring av produktet

- Produktet bør kondisjoneres i romtemperatur før påføring.

Bruksmetode

- Før bruk kutter du av enden av patronen slik at en del av gjengen blir igjen til å skru inn utløpsdysen (applikatoren). Kutt utløpsdysen i en spiss vinkel på 45 grader i forhold til sveisens bredde.
- Klem ut tetningsmassen ved hjelp av en mekanisk eller pneumatisk klemme.
- Maskinering skal utføres innenfor den bearbeidings tiden som er angitt i tabellen med tekniske data.
- Glatt ut fugene med en fugemassekubbe, spatel eller en finger som dyppes for å redusere vedheft i vann.
- Fjern maskeringsteipen før epidermis dannes.
- La fugen herde helt.

Arbeidet etter bruk

- Rengjør med såpe og vann før herding.
- Etter herding skal fugemassen fjernes fra hendene med såpe og vann og fra verktøy på mekanisk måte.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

Begrensninger / kommentarer

- Forsegleren er ikke beregnet for tetting av fuger i naturstein, f.eks. granitt, sandstein, marmor osv.

- Ikke egnet for liming av akvarier og terrarier.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for strukturelle vinduer.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for både matkontakt og medisinsk bruk. Produktet er ikke testet eller sendt inn til godkjenningstester for medisinsk og farmasøytisk bruk.
- Ikke bruk på PP, PE - ingen vedheft.
- Skorsteinsmasse er ikke egnet for sentralvarmeanlegg eller gassinstallasjoner.
- Skorsteinsforsegleren er ikke beregnet for bruk i områder som er utsatt for vann.
- Sealer kun beregnet for internt bruk.
- Tetningsmassen skal ikke brukes på følsomme metalloverflater, f.eks. kobber og kobberlegeringer og speilsølv.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Alle oppgitte parametere er basert på forsøk og laboratorietester i henhold til produsentens interne standarder og er sterkt avhengig av produktets herdebetingelser (temperatur på emballasjen, miljøet, underlaget, kvaliteten på utstyret som brukes og kompetansen til den som påfører produktet).

TRANSPORT/LAGRING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted, beskyttet mot frost og overoppheting, ved en temperatur på +5 °C til +25 °C.

KATALOGDATA

Nominelt volum / størrelse	Farge	Antall stykker per pakke	Indeks	EAN-kode
280 ml	svart	6	10050650	5902120219568

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Se produktdatabladet for mer informasjon.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro, i samsvar med vårt selskap og våre

våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver bruker av dette materialet på alle mulige måter forsikre seg om at de leverte materialene er egnet til å oppnå de tiltenkte formålene, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialene.