

TRELIM WB-330 KLASSE D3



Teknisk produktdatablad. Dato for revisjon 27.10.2023

Enkomponentlim beregnet for liming av treverk i kald og varm tilstand. Inneholder ikke organiske løsemidler. Det oppnår endelig styrke svært raskt. Etter herding danner det en holdbar, fleksibel og fargeløs liming, som kjennetegnes av god temperaturbestandighet og vannbestandighet i klasse D3 i henhold til EN 204.

WB - 330 lim i D3-klassen er beregnet for liming av alle typer tre, kryssfiner, sponplater og andre trebaserte materialer, kontaktliming av løvtre og tropisk tre og limtre med bruk av en presse. Det egner seg perfekt til liming av elementer som utsettes for fuktighet, f.eks. kjøkken- og baderomsmøbler samt dører og vinduer.

FORDELER

- ▶ Vannmotstandsklasse D3 i henhold til EN 204
- ▶ for alle tresorter
- ▶ for inne og ute
- ▶ høy ytelse
- ▶ løsemiddelfri
- ▶ nøytral lukt



BRUKSOMRÅDE

- ▶ liming av alle tresorter (inkludert treverk som er utsatt for fukt, f.eks. i kjøkken- og baderomsmøbler)
- ▶ liming av løvtre og tropiske tresorter
- ▶ liming av vindus- og dørkarmen av tre
- ▶ liming av kryssfiner, sponplater og andre trebaserte materialer

TEKNISKE DATA

Parameter	Verdi
Driftstemperatur	fra +10°C til +30°C
Åpen tid	≤ 10 min *
Full herdetid	24 h *
Pressetid	15 - 20 min (+20°C) 2 - 3 min (+80°C)
Trykk på trykk	0,2 - 0,6 N/mm ²
pH	2,5 - 3,5
Ytelse	150 - 200 g/m ²

Alle oppgitte parametere er basert på forsøk og laboratorietester i henhold til produsentens interne standarder og er sterkt avhengig av herdeforholdene for produktet (temperatur på emballasje, miljø, underlag, kvaliteten på utstyret som brukes og kompetansen til den som påfører produktet). * Målt ved +23°C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og luftfuktighet og større fugetykkelse vil øke herdetiden.

TRELIM WB-330 KLASSE D3



Teknisk produktdatablad. Dato for revisjon 27.10.2023

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av substrat

- Jevn ut overflatene som skal limes, rengjør og avfett grundig (fjern støv, rust, fett, oljer, maling, lakk osv.).
- Fuktinnholdet i limtreet bør være 8-12 %.

Bruksmetode

- Bland limet grundig før bruk.
- Påfør limet på den ene siden med pensel eller rulle.
- Når det gjelder løvtre, anbefales det å bruke limet på begge overflatene som skal limes.
- Før de sammenlimte flatene sammen, og press dem godt ned i en press eller klem.
- Pressetiden bør tilpasses tresorten, fuktighetsinnholdet og omgivelsestemperaturen.
- MERK: Full vanntetting av fugen oppnås 7 dager etter liming.

Rengjøring

- Rengjør eventuelt smuss med vann før limet herder.
- Når limet er herdet, kan det bare fjernes mekanisk.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

RESTRIKSJONER PÅ BRUK

- På grunn av de mange ulike materialene som brukes, bør det utføres en på forhånd før liming.
- Før limet herder, må du unngå direkte kontakt med stål på grunn av faren for rust eller sverting av skjøtene.
- På grunn av sin sure natur kan D3-lim forårsake misfarging i enkelte tresorter.

OPPBEVARING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevar produktet i originalemballasjen, på et tørt sted og ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C.

KATALOGDATA

Kapasitet	Emballasje	Antall stykker per kartong	Alias	Indeks	EAN-kode
200 g	flaske	12	KLT-DR-D3-020	10017960	590 3518 05271 2
750 g	flaske	6	KLT-DR-D3-075	10017962	590 3518 05281 1
5 kg	bøtte	—	KLT-DR-D3-500	10017961	590 3518 05912 4
20 kg	bøtte	—	KLT-DR-D3-#20	10017959	590 3518 05913 1

TRELIM WB-330 KLASSE D3



Teknisk produktdatablad. Dato for revisjon 27.10.2023

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Oppbevares utilgjengelig for barn. De vanlige hygienereglene må overholdes.

LES PRODUKTDATABLADET OG ETIKETTEN PÅ EMBALLASJEN FØR BRUK.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. De foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, hver bruker av dette materialet bør på alle mulige måter forsikre seg om at det leverte materialet egner seg til de formål han eller hun har til hensikt å bruke det, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.