

POLYURETANLIM PB-350 KLASSE D4



Et hurtigherdende polyuretanlim som herder når det utsettes for fuktighet i luften eller materialene som skal limes. Når det er herdet, danner det en slitesterk og elastisk binding som er motstandsdyktig over et bredt temperaturområde og helt vanntett (klasse D4 i henhold til EN 204).

Det er et produkt med et svært bredt spekter av bruksområder innen etterbehandling og renovering, bygg og industri. Det er utviklet for byggebransjen for innendørs og utendørs liming av vinduskarmer og trinn i tre, terskler, gulvlister, veggpaneler, etterbehandlingselementer laget av følgende materialer: tre, trebaserte materialer (MDF, HDF), kassetter.

FORDELER

- ▶ Helt vanntett (klasse D4)
- ▶ holdbart og fleksibelt ledd
- ▶ for inne og ute
- ▶ høy ytelse
- ▶ for alle tresorter



Bruksområde

- ▶ innvendig og utvendig liming av vinduskarmer og -trinn av tre, terskler, gulvlister, veggpaneler, etterbehandlingselementer laget av følgende materialer: tre, trebaserte materialer (MDF, HDF), kassetter
- ▶ liming av tremøbler (også hagemøbler)
- ▶ liming av vindus- og dørkarmer
- ▶ liming av komponenter og materialer som tre, polystyren, metall, gips, G-K, rustfritt stål, galvanisert stål, murstein, keramikk - i alle kombinasjoner
- ▶ liming av konstruksjonsdeler til båter og yachter
- ▶ liming av dekorative elementer, hobbyarbeid, mindre reparasjoner

STANDARDS OG SERTIFIKATER

Nasjonal teknisk vurdering nr.: ITB-KOT-2019/0909 utgave 1 + vedlegg 1

TEKNISKE DATA

Parameter	Verdi
Farge	brun
Driftstemperatur	fra +15 °C til +25 °C
Arbeidstid	5-7 minutter (+21°C, RH 50 %)
Stryketid	50-60 minutter (+20°C, RH 50 %) bøyde elementer min. 70 min.
Full herdetid	72 h *
Temperaturbestandighet (etter herding)	fra -40 °C til +100 °C
Ytelse	0,12-0,25 kg/m ²

Alle oppgitte parametere er basert på forsøk og laboratorietester i henhold til produsentens interne standarder og er sterkt avhengig av produktets herdebetingelser (temperatur på emballasje, miljø, underlag, kvaliteten på utstyret som brukes og kompetansen til den som påfører produktet). * ved 23° C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperatur og luftfuktighet og større fugetykkelse vil øke herdetiden.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



POLYURETANLIM PB-350 KLASSE D4



METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på produktdatabladet før påføring.

Klargjøring av overflate

- Overflatene må være rene, tørre og fri for støv, smuss og fett.

Påføring

- Skjær av utløpet på flasken.
- Påfør et tynt lag med lim på begge overflatene som skal limes.
- Press delene som skal limes sammen umiddelbart, og fordel trykket jevnt over hele det limte materialet.
- Delene som skal limes, skal stå under trykk til er helt herdet.
- Merk: Pressetiden for bøyde deler kan forlenges.

Rengjøring

- Før limet herder, rengjøres eventuelt smuss med en klut fuktet med etylacetat.
- Når limet er herdet, kan det bare fjernes mekanisk.

RESTRIKSJONER PÅ BRUK

- Den optimale limingstemperaturen er +20 °C.
- Bruk av produktet under +5°C anbefales ikke.
- Temperaturen i rommet, limet og den relative luftfuktigheten påvirker direkte åpningstiden, pressetiden og den endelige herdetiden for produktet.
- Ved arbeid ved temperaturer under +20 °C er det nødvendig å sørge for at presstiden er tilstrekkelig lang.
- Ved arbeid ved temperaturer over +25 °C er det nødvendig å sørge for at åpningstiden og bindingstiden for delene før pressing ikke overskrides.

OPPBEVARING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevar produktet i lukket originalemballasje, på et tørt sted, ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C.

KATALOGDATA

Kapasitet	Emballasje	Antall stykker per kartong	Alias	Indeks	EAN-kode
800 g	flaske	6	CLT-DR-D4-PU-080	10018105	590 3518 05914 8

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



POLYURETANLIM PB-350 KLASSE D4



HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Oppbevares utilgjengelig for barn. De vanlige hygienereglene må overholdes.

LES PRODUKTDATABLADET OG ETIKETTEN PÅ EMBALLASJEN FØR BRUK.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med vårt selskaps og våre leverandørers retningslinjer. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver enkelt bruker av dette materialet på alle mulige måter forsikre seg om at det leverte materialet er egnet til de formålene han eller hun har tiltenkt, herunder å teste sluttproduktet under egnede forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for tap som måtte som følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no

