

ULTRAFAST 70 PISTOLSKUM



En ny generasjon skum med høy ytelse og 30 % MDI-innhold av BIO-opprinnelse med massebalanse - bekreftet av ISCC Plus-sertifisering. Skummet er en utmerket løsning for montering av snekkerarbeider, samt for andre byggearbeider som krever kort monterings tid og høy ytelse.

Tytan Professional ULTRA FAST 70 pistolskum kjennetegnes av sin høye kapasitet på opptil 77 liter og lave etterekspansjon. Den moderne formelen gjør det mulig å forbehandle etter mindre enn 20 minutter. Etter 1,5 time er skummet fullstendig herdet, slik at du kan gå videre til neste monteringsstrinn. Den homogene strukturen gir svært høy akustisk isolasjon på opptil 63 dB og varmeisolasjon. Skummet er motstandsdyktig mot mugg og sopp og mot høye og lave temperaturer.

FORDELER

- ▶ høy kapasitet på opptil 77 l *
- ▶ rask full herding etter 1,5 timer *
- ▶ kort skjæringstid < 20 min *
- ▶ lav etter ekspansjonen
- ▶ inneholder 30 % fornybare råvarer i boksen
- ▶ Ingen MDI-utslipp - større driftssikkerhet

* De angitte parametrene er målt i samsvar med Selenas interne standarder basert på FEICA-standarder og avhenger de ytre forholdene, kvaliteten på utstyret som brukes og håndteringen i henhold til instruksjonene. Målingene ble utført under forhold med +23 °C og 50 % luftfuktighet. 20 min skjæringstid og behandling etter 1,5 timer kan oppnås ved "våt" påføring når overflaten fuktes med vann før påføring og skummer umiddelbart etter påføring ved en minimumstemperatur på +20 °C.



Bruksområde

- ▶ tetting ved montering av vinduer og dører, vinduskarmer, rulleskodder, trappetrinn
- ▶ tetting av tak-, vegg- og gulvfuger
- ▶ fylling av hulrom, sprekker, , rørgjennomføringer
- ▶ fylling og lydisolering av skillevegger
- ▶ termisk og akustisk isolasjon
- ▶ fylling av elementer i rammekonstruksjoner

STANDARDE OG SERTIFIKATER

Nasjonal teknisk vurdering nr.: ITB-KOT-2018/0521 utgave 2

Lydisolasjon testet ved IFT Rosenheim Institute



Tytan Professional-skum avgir ikke skadelige MDI-gasser under påføring
- sertifisert av SP Proving Forskning Swedish Institute

Klassifisert av The Building Information Foundation RTS i Finland som et byggemateriale i klasse M1 - etter herding er produktene luktfrie og avgir ikke TVOC, formaldehyd, ammoniakk eller MDI.



Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



ULTRAFAST 70 PISTOLSKUM



Produkt med 30 % MDI-innhold av BIO-opprinnelse i en massebalansemetoden - bekreftet av ISCC Plus-sertifikat



TEKNISKE DATA

Parameter	Verdi
Farge	gul
Omgivelsestemperatur	fra +5oC til +30oC
Temperatur på boksen	fra +10oC til +30oC
Postutvidelse	≥ 40 %
Tidspunkt for dannelse av epidermis	≤ 4 min *
Tid til forbehandling	≤ 20 min *
Full herdetid	etter 1,5 timer *
Termisk motstand etter herding	fra -40oC til +90oC
Ytelse	70-77 l *
Koeffisient for varmeledningsevne (λ)	0,036 W/mK
Reaksjon på brannklasse	B3 / F (DIN 4102 / EN 13501-1)
Lydisolering	opptil 63 dB

De oppgitte parameterne er målt i samsvar med Selenas interne standarder basert på FEICA-standarder og avhenger av de ytre forholdene, kvaliteten på utstyret som brukes og håndteringen i henhold til instruksjonene. *Målingene ble utført under forhold med +23 °C og 50 % luftfuktighet. Det endelige resultatet er svært avhengig av hvor mye skum som går tapt (overpåføring), temperaturen på boksen, påføringen, overflaten, kvaliteten på utstyret som brukes og dyktigheten til den som løser skummet. For fuger som er bredere enn 3 cm, kan parameterverdiene avvike fra de som er oppgitt i tabellen med tekniske data. En skjæretid på 20 min. og en behandlingstid på 1,5 t. kan oppnås ved "våt" påføring når overflaten fuktes med vanntåke før påføring, og skummet påføres umiddelbart etter påføring ved en temperatur på minst +20 °C.

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på produktdatabladet før påføring.

Klargjøring av overflate

- Beskytt overflater som er utsatt for utilsiktet forurensning med skum.
- Rengjør og avfett arbeidsunderlaget.
- Fukt arbeidsunderlaget med en vanntåke.

Tilberedning av skummet

- Temperaturen på boksen bør være mellom +10oC og +30oC.
- Rist boksen kraftig 20-30 ganger før bruk for å blande ingrediensene grundig.
- Skru fast skumboksen til pistolen.
- Temperaturen på pistolen må ikke være lavere enn temperaturen på boksen.

ULTRAFAST 70 PISTOLSKUM



Poføring

- Bruk vernehansker.
- Arbeidsposisjonen til kannen er "ventil ned".
- Fyll vertikale hull med skum fra bunn til topp.
- Ikke fyll hele spalten, skummet øker i volum etter påføring.
- Ved tetting av snekkerarbeider må det være en spalte på minst 10 mm og maksimalt 30 mm mellom karm og ramme; spalter > 30 mm anbefales ikke; spalter bredere enn 30 mm bør fylles fra bunn til topp fra den ene veggen til den andre i et vekslende sikksakkmønster; spalter > 50 mm er ikke tillatt.
- Når påføringen er fullført, fuktes skummet på nytt med en vanntåke.
- Etter herding fjernes overflødig skum mekanisk (f.eks. med en kniv).
- Beskytt skummet mot UV-stråler ved å dekke det med gips, akryl, silikon eller maling - gjør den endelige behandlingen tidligst når skummet er helt herdet.
- Hvis arbeidet avbrytes i mer enn 5 minutter, skal munnstykket på pistolen med nytt skum rengjøres med Tytan Professional og riste boksen før påføres på nytt; i tilfelle skru boksen fra pistolen, skal ventilen og også rengjøres.

Rengjøring

- Fersk skum kan fjernes med Tytan Professional polyuretanskumrens.
- Når skummet er herdet, kan det fjernes mekanisk eller med et rengjøringsmiddel for herdet skum.
Titan Professional - test på et usynlig område før rengjøring.
- Etter endt arbeid bør pistolen rengjøres grundig - for dette formålet skal boksen med Tytan Professional Polyurethane Foam Cleaner skrus fast på pistolen og avtrekkeren trykkes inn til klar væske strømmer ut av den.
- Hvis skummet ikke er helt oppbrukt etter endt jobb, bør også kanneventilen rengjøres.

RESTRIKSJONER PÅ BRUK

- Bruk mekaniske festeanordninger ved montering av dører og vindussprosser - montering av dører og vinduer uten festeanordninger mekaniske festemidler ikke er tillatt, kan fravær av mekaniske festemidler føre til deformasjon av den installerte komponenten.
- Produktet fester seg ikke på polyetylen, polypropylen, polyamid, silikon og teflon.
- Den påbegynte skumpakken bør brukes opp i løpet av 1 uke.
- 20 min skjæretid og behandling etter 1,5 timer kan oppnås ved "våt" påføring ved å fukte overflaten med vanntåke før påføring og skum umiddelbart etter påføring ved en minimumstemperatur på +20 °C.
- Ved temperaturer under +20 °C kan herdetiden forlenges (for rask kutting eller bearbeiding av skummet kan føre til irreversible endringer i skumstrukturen og forringelse av ytelsen).
- Skumytelsen er svært avhengig av omgivelsestemperatur, luftfuktighet, boksens temperatur og påføringsmetode.
- Kvaliteten og tilstanden til applikatoren som brukes, påvirker ytelsen til sluttproduktet.
- Ikke bruk skummet i rom uten tilgang til frisk luft, i dårlig ventilerte områder eller i områder som utsettes for direkte sollys.

OPPBEVARING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen. Oppbevar produktet på et tørt, kjølig sted, i originalemballasjen, stilling ("ventilen opp"). : mellom +5 °C og +30 °C. Oppbevaring ved temperaturer over +30 °C vil forkorte produktets holdbarhet og påvirke produktets ytelse negativt. Produktet kan oppbevares ved -5 °C i høyst 7 dager (unntatt under transport).

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



ULTRAFAST 70 PISTOLSKUM



Det er ikke tillatt å oppbevare skumbeholdere ved temperaturer over +50 °C eller i nærheten av åpen ild. Hvis produktet oppbevares i en annen posisjon enn anbefalt, kan det føre til at ventilen blokkeres. Boksen må ikke knuses eller punkteres, selv ikke når den er helt tom. Ikke oppbevar skummet i bilens kupé. Må kun oppbevares i bagasjerommet.

Temperatur	Transporttid for skum
< -20°C	4 dager
-19 °C÷ -10 °C	7 dager
-9°C÷ 0°C	10 dager

KATALOGDATA

Kapasitet	Emballasje	Antall stykker i kartong	Alias	Indeks	EAN-kode
870 ml	boks	12	PPT-PI-O2-U70-075	10040773	590 2120 16552 0

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Oppbevares utilgjengelig for barn. De vanlige hygienereglene må overholdes.

LES PRODUKTDATABLADET OG ETIKETTEN PÅ EMBALLASJEN FØR BRUK.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver bruker av dette materialet på alle mulige måter forvisse seg om at det leverte materialet er egnet til de formål han eller hun har til hensikt å bruke det, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no

